

Isofaçade 35R



- Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- + Excellente tenue mécanique
- + Panneau roulé permettant une mise en oeuvre plus rapide
- + Découpe limitée
- + Intégration derrière tous types de bardages

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée
- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs maçonnés

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérigène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Isolant thermique certifié 08/018/542

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasses	A1	

Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/col	cols/pal	m2/col	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m							
64680	6.85	240	2,6	0,6	2	24	3,12	48	1,6	74,9	B
64679	5.70	200	3,2	0,6	2	24	3,84	48	1,9	92,2	A
64678	4.55	160	4	0,6	2	24	4,8	48	2,4	115,2	A
83091	4	140	5,5	0,6	2	12	6,6	24	3,3	79,2	A
83081	3.4	120	6,5	0,6	2	12	7,8	24	3,9	93,6	A
83093	2.85	100	8	0,6	2	12	9,6	24	4,8	115,2	A
83092	2.10	75	10,5	0,6	2	12	12,6	24	6,3	151,2	A

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

DOCUMENT

- + Document Solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) pour le non-résidentiel
- + Document ISOFACADE 35 140 - FDES 2009
- + Document ISOFACADE 35R 160 MM - FDES 2009
- + Document ISOFACADE 35R 140 MM - FDES 2009
- + Document Isofaçade - DOP 0001-14